

ANYAG JELLEMZŐI

Anyagsúly	230 g/m ² ± 5%
Szélesség	140 ± 2 cm
Összetétel	100% olefin
Típus	szótt textília
Felhasználás	Kültéri használatra alkalmas

Vízlepergető és gyorsan száradó. Kiválóan ellenáll a napfénynek, UV sugárzás hatására szerkezete nem roncsolódik, színét megtartja, nem fakul. Ellenáll a penészesnek, foltoknak. Jó kopásállóság jellemzi, nem bolyhosodik.

TANÚSÍTVÁNYOK

SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK	KATEGÓRIA
PN-EN ISO 12947-2:2000	kopásállóság	21000	B
PN-EN ISO 12945-2:2000	bolyhosodási, göbösödési hajlama	4-5	A
PN-EN ISO 13936-2:2004	varrat menti fonalcúsúság (lánc/vetülék)	3/3,6	A

SZÍNTARTÓSÁG

KATEGÓRIA

	I	II	III	IV
	7007	7002		7011
	7008	7021	7003	7005
	7009	7022	7004	7006
	7011	7023	7018	7010
	7012	7026	7019	7016
	7013	7028	7020	7017
	7014	7029	7024	7025
	7015	7030		7027
	7032			7031

SZÍN- MINTA AZONOSÍTÓ

SZÍNTARTÓSÁG

KATEGÓRIA

SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	I	II	III	IV
PN-EN ISO 105-B02	Mesterséges fényvel szemben	7	7	7/8	8
PN-EN ISO 105-B04	Időjárási körülményekkel szemben	6	6/7	7	7/8
ASTM G-154	UV fényvel szemben	4	4	4/5	5
PN-EN ISO 105-CO6 40 C	Mosással szembeni színtartóság (háztartási)		4/5		
PN-EN ISO 105-E02	Tengervízzel szembeni színtartóság		4/5		
PN-EN ISO 105-E03	Klóros vízzel (uszodavíz) szemben		4/5		
PN-EN ISO 105-X12	Nedves és száraz dörzsléssel szemben		4/5		

Tisztítási módszer

Foltok nedves (semleges hatású) törülközővel könnyen eltávolíthatók. Nagyon fontos, hogy a foltokat mosás előtt kezelje, mert hő hatására szinte lehetetlen később eltávolítani.

Mosás langyos vagy hideg vízzel, kézzel nyomkodva, semleges hatású mosószerek vízben, maximum 40C-on. A magasabb hőmérséklet hatására a szövet szálak zsugorodhatnak vagy deformálódhatnak.

Kiterítve szárítható! A centrifugálás vagy szárítógép használata tartós ráncokat eredményezhet.

Ne használjon fehérítőt! Nem vasalható! Nem vegytisztítható!