

ANYAG JELLEMZŐI	
Anyagsúly	450 g/m ² ± 5%
Szélesség	140 ± 2 cm
Összetétel	100% olefin
Típus	szótt textília
Felhasználás	Kültéri használatra alkalmas
Vízlepergető és gyorsan száradó. Kiválóan ellenáll a napfénynek, UV sugárzás hatására szerkezete nem roncsolódik, színét megtartja, nem fakul. Ellenáll a penészesnek, foltoknak. Jó kopásállóság jellemzi, nem bolyhosodik.	

TANÚSÍTVÁNYOK			
SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK	KATEGÓRIA
PN-EN ISO 12947-2:2000	kopásállóság	56000	B
PN-EN ISO 12945-2:2000	bolyhosodási, göbösödési hajlama	4-5	A
PN-EN ISO 13936-2:2004	varrat menti fonalszűrés (lánc/vetülék)	2,6/3,0	B

SZÍNTARTÓSÁG	KATEGÓRIA				
	I	II	III	IV	
SZÍN- MINTA AZONOSÍTÓ				7201	
				7202	
				7203	
				7205	
				7207	
		7212	7206	7204	7209
		7216	7214	7208	7210
			7215	7211	7213
					7217
					7218
					7219

SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	SZÍNTARTÓSÁG				KATEGÓRIA			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
PN-EN ISO 105-B02	Mesterséges fényen szemben	7	7	7/8	8				
PN-EN ISO 105-B04	Időjárási körülményekkel szemben	6	6/7	7	7/8				
ASTM G-154	UV fényen szemben	4	4	4/5	5				
PN-EN ISO 105-C06 40 C	Mosással szembeni színtartóság (háztartási)			4/5					
PN-EN ISO 105-E02	Tengervízzel szembeni színtartóság			4/5					
PN-EN ISO 105-E03	Klóros vízzel (uszodavíz) szemben			4/5					
PN-EN ISO 105-X12	Nedves és száraz dörzsöléssel szemben			4/5					

Tisztítási módszer

Foltok nedves (semleges hatású) törlőkendővel könnyen eltávolíthatók. Nagyon fontos, hogy a foltokat mosás előtt kezelje, mert hő hatására szinte lehetetlen később eltávolítani.

Mosás langyos vagy hideg vízzel, kézzel nyomkodva, semleges hatású mosószeres vízben, maximum 40C-on. A magasabb hőmérséklet hatására a szövet szálak zsugorodhatnak vagy deformálódhatnak.

Kiterítve szárítható! A centrifugálás vagy szárítógép használata tartós ráncokat eredményezhet.

Ne használjon fehérítőt! Nem vasalható! Nem vegytisztítható!