

ANYAG JELLEMZŐI	
Anyagsúly	460 g/m ² ± 5%
Szélesség	140 ± 2 cm
Összetétel	100% olefin
Típus	szőtt textília
Felhasználás	Kültéri használatra alkalmas
Vízlepergető és gyorsan száradó. Kiválóan ellenáll a napfénynek, UV sugárzás hatására szerkezete nem rombolódik, színét megtartja, nem fakul. Ellenáll a penészesnek, foltoknak. Jó kopásállóság jellemzi, nem bolyhosodik.	

TANÚSÍTVÁNYOK			
SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK	KATEGÓRIA
PN-EN ISO 12947-2:2000	kopásállóság	25000	B
PN-EN ISO 12945-2:2000	bolyhosodási, göbösödési hajlama	5	A
PN-EN ISO 13936-2:2004	varrat menti fonalcsúszás (lánc/vetülék)	3,7/4,4	B
SZÍNTARTÓSÁG		KATEGÓRIA	
		I	II

SZÍN- MINTA AZONOSÍTÓ

		I	II	III	IV
					7141
					7142
					7143
					7145
		7152	7146	7144	7147
		7156	7154	7148	7149
			7155	7151	7150
					7153
					7157
					7158
					7159

SZABVÁNY		SZÍNTARTÓSÁG		KATEGÓRIA	
TESZT MEGNEVEZÉSE		I	II	III	IV
PN-EN ISO 105-B02	Mesterséges fényvel szemben	7	7	7/8	8
PN-EN ISO 105-B04	Időjárási körülményekkel szemben	6	6/7	7	7/8
ASTM G-154	UV fényvel szemben	4	4	4/5	5
PN-EN ISO 105-CO6 40 C	Mosással szembeni színtartóság (háztartási)	4/5			
PN-EN ISO 105-E02	Tengervízzel szembeni színtartóság	4/5			
PN-EN ISO 105-E03	Klóros vízzel (uszodavíz) szemben	4/5			
PN-EN ISO 105-X12	Nedves és száraz dörzsöléssel szemben	4/5			
Tisztítási módszer					

Foltok nedves (semleges hatású) törőlkendővel könnyen eltávolíthatók. Nagyon fontos, hogy a foltokat mosás előtt kezelje, mert hő hatására szinte lehetetlen később eltávolítani.

Mosás langyos vagy hideg vízzel, kézzel nyomkodva, semleges hatású mosószeres vízben, maximum 40C-on. A magasabb hőmérséklet hatására a szövet szálak zsugorodhatnak vagy deformálódhatnak.

Kiterítve szárítható! A centrifugálás vagy szárítógép használata tartós ráncokat eredményezhet.

Ne használjon fehérítőt! Nem vasalható! Nem vegytisztítható!