

ANYAG JELLEMZŐI	
Anyagsúly	350 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Szélesség	140 ± 2 cm
Összetétel	100% olefin
Típus	szótt textília
Felhasználás	Kültéri használatra alkalmas

Vízlepergető és gyorsan száradó. Kiválóan ellenáll a napfénynek, UV sugárzás hatására szerkezete nem roncsolódik, színét megtartja, nem fakul. Ellenáll a penészesnek, foltoknak. Jó kopásállóság jellemzi, nem bolyhosodik.

TANÚSÍTVÁNYOK			
SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK	KATEGÓRIA
PN-EN ISO 12947-2:2000	kopásállóság	27000	B
PN-EN ISO 12945-2:2000	bolyhosodási, göbösödési hajlama	5	A
PN-EN ISO 13936-2:2004	varrat menti fonalcúsúság (lánc/vetülék)	2,8/3,7	A

  

SZÍNTARTÓSÁG	KATEGÓRIA			
	I	II	III	IV
SZÍN- MINTA AZONOSÍTÓ	7091	7092	7097	7090
		7093		7095
		7094	7096	
		7098	7099	

SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	SZÍNTARTÓSÁG				KATEGÓRIA			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
PN-EN ISO 105-B02	Mesterséges fényvel szemben	7	7	7/8	8				
PN-EN ISO 105-B04	Időjárási körülményekkel szemben	6	6/7	7	7/8				
ASTM G-154	UV fényvel szemben	4	4	4/5	5				
PN-EN ISO 105-CO6 40 C	Mosással szembeni színtartóság (háztartási)			4/5					
PN-EN ISO 105-E02	Tengervízzel szembeni színtartóság			4/5					
PN-EN ISO 105-E03	Klóros vízzel (uszodavíz) szemben			4/5					
PN-EN ISO 105-X12	Nedves és száraz dörzsöléssel szemben			4/5					

Tisztítási módszer
<p><i>Foltok nedves (semleges hatású) törölkendővel könnyen eltávolíthatók. Nagyon fontos, hogy a foltokat mosás előtt kezelje, mert hő hatására szinte lehetetlen később eltávolítani.</i></p> <p>Mosás langyos vagy hideg vízzel, kézzel nyomkodva, semleges hatású mosószeres vízben, maximum 40C-on. A magasabb hőmérséklet hatására a szövet szálak zsugorodhatnak vagy deformálódhatnak.</p> <p>Kiterítve szárítható! A centrifugálás vagy szárítógép használata tartós ráncokat eredményezhet.</p> <p>Ne használjon fehérítőt! Nem vasalható! Nem vegytisztítható!</p>