

Danny & Company Kft.
 info@szovetnagyker.hu
 +3670-380-7250

Kollekció neve SUMBA
 Szín- minta azonosító 7051-7075

ANYAG JELLEMZŐI

Anyagsúly	200 g/m ² ± 5%
Szélesség	140 ± 2 cm
Összetétel	100% olefin
Típus	szótt textília
Felhasználás	Kültéri használatra alkalmas
Vizlepergető és gyorsan száradó. Kiválóan ellenáll a napfénynek, UV sugárzás hatására szerkezete nem roncsolódik, színét megtartja, nem fakul. Ellenáll a penészesnek, foltoknak. Jó kopásállóság jellemzi, nem bolyhosodik.	

TANÚSÍTVÁNYOK

SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK	KATEGÓRIA
PN-EN ISO 12947-2:2000	kopásállóság	13000	B
PN-EN ISO 12945-2:2000	bolyhosodási, göbösödési hajlama	4	B
PN-EN ISO 13936-2:2004	varrat menti fonalszűrés (lánc/vetülék)	3,0/2,5	A

SZÍNTARTÓSÁG

KATEGÓRIA

	I	II	III	IV
		7051		7054
		7053		7055
		7058	7052	7063
	7056	7059	7064	7065
	7057	7060	7067	7068
	7061	7062	7069	7070
		7066	7073	7071
		7074		7072
		7075		

SZÍN- MINTA AZONOSÍTÓ

SZÍNTARTÓSÁG

KATEGÓRIA

SZABVÁNY	TESZT MEGNEVEZÉSE	I	II	III	IV
PN-EN ISO 105-B02	Mesterséges fényvel szemben	7	7	7/8	8
PN-EN ISO 105-B04	Időjárási körülményekkel szemben	6	6/7	7	7/8
ASTM G-154	UV fényvel szemben	4	4	4/5	5
PN-EN ISO 105-CO6 40 C	Mosással szembeni színtartóság (háztartási)		4/5		
PN-EN ISO 105-E02	Tengervízzel szembeni színtartóság		4/5		
PN-EN ISO 105-E03	Klóros vízzel (uszodavíz) szemben		4/5		
PN-EN ISO 105-X12	Nedves és száraz dörzsöléssel szemben		4/5		

Tisztítási módszer

Foltok nedves (semleges hatású) törölkendővel könnyen eltávolíthatók. Nagyon fontos, hogy a foltokat mosás előtt kezelje, mert hő hatására szinte lehetetlen később eltávolítani.

Mosás langyos vagy hideg vízzel, kézzel nyomkodva, semleges hatású mosószeres vízben, maximum 40C-on. A magasabb hőmérséklet hatására a szövet szálak zsugorodhatnak vagy deformálódhatnak.

Kiterítve szárítható! A centrifugálás vagy szárítógép használata tartós ráncokat eredményezhet.

Ne használjon fehérítőt! Nem vasalható! Nem vegytisztítható!